

Together



with a new product portfolio

## LDPE – TYP FOLIOWY BRALEN FB 08-65

### Dane techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ	METODA TESTOWANIA
Współczynnik płynięcia (MFR) (190°C / 2,16kg)	g/10 min	0,8	ISO 1133
Gęstość (23 °C)	kg/m <sup>3</sup>	918	ISO 1183-2
Wytrzymałość na zrywanie wzdłuż / w poprzek	MPa	25/19**	ISO 527
Wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż / w poprzek	%	300/500**	ISO 527
Temperatura mięknięcia wg Vicata (VST)	°C	96	ISO 306
Udarność	g	170	ISO 7765-1
Twardość D wg Shore	-	42	ISO 868
Zamglenie	%	12**	ISO 14 782

Próbki produkowane są za pomocą wtrysku według ISO 1873-2.

\* Dane nie powinny być stosowane do specyfikacji, mają charakter informacyjny.

\*\* M.D./T.D.

### **TVK Polska Sp. z o.o.**

ul. Wąwozowa 23/12  
PL-02-796 Warszawa  
Polska

Telefon: +48-22/ 648-17- 95 wew. 16  
Fax: +48-22/ 648-67-94

[slovnaft@tvkpolska.pl](mailto:slovnaft@tvkpolska.pl)  
[www.tvkpolska.pl](http://www.tvkpolska.pl)

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

The joint product portfolio of TVK and Slovnaft provide infinite opportunities

MEMBERS OF THE MOL GROUP

