

Together



with a new product portfolio

LDPE – TYP FOLIOWY BRALEN FB 2-30

Dane techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ	METODA TESTOWANIA
Współczynnik płynięcia (MFR) (190°C / 2,16kg)	g/10 min	2	ISO 1133
Gęstość (23 °C)	kg/m ³	919	ISO 1183-2
Wytrzymałość na zrywanie wzdłuż / w poprzek	MPa	22/17**	ISO 527
Wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż / w poprzek	%	300/500**	ISO 527
Temperatura mięknięcia wg Vicata (VST)	°C	96	ISO 306
Udarność	g	90	ISO 7765-1
Twardość D wg Shore	-	41	ISO 868
Zamglenie	%	8**	ISO 14 782

Próbki produkowane są za pomocą wtrysku według ISO 1873-2.

* Dane nie powinny być stosowane do specyfikacji, mają charakter informacyjny.

** M.D./T.D.

TVK Polska Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 23/12
PL-02-796 Warszawa
Polska

Telefon: +48-22/ 648-17- 95 wew. 16
Fax: +48-22/ 648-67-94

slovnaft@tvkpolska.pl
www.tvkpolska.pl

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

The joint product portfolio of TVK and Slovnaft provide infinite opportunities

MEMBERS OF THE MOL GROUP

