

Together



with a new product portfolio

## LDPE – TYP SPECJALNY BRALEN SA 200-22

### Dane techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ	METODA TESTOWANIA
Współczynnik płynięcia (MFR) (190°C / 2,16kg)	g/10 min	200	ISO 1133
Gęstość (23 °C)	kg/m <sup>3</sup>	914	ISO 1183-2

Próbki produkowane są za pomocą wtrysku według ISO 1873-2.

\* Dane nie powinny być stosowane do specyfikacji, mają charakter informacyjny.

### **TVK Polska Sp. z o.o.**

ul. Wąwozowa 23/12

PL-02-796 Warszawa

Polska

Telefon: +48-22/ 648-17- 95 wew. 16

Fax: +48-22/ 648-67-94

[slovnaft@tvkpolska.pl](mailto:slovnaft@tvkpolska.pl)

[www.tvkpolska.pl](http://www.tvkpolska.pl)

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

The joint product portfolio of TVK and Slovnaft provide infinite opportunities

MEMBERS OF THE MOL GROUP

