

Together  with a new product portfolio

## Polietylen

### TIPELIN FS 471-02

### Unimodalny HDPE na folie

#### Dane techniczne

MFR (2,16kg/190°C)	ISO 1133/B	g/10 min	0,18 (0,16-0,21))	gwarantowana
Gęstość	ISO 1183-2	g/cm <sup>3</sup>	0.947(0.944-0.947)	gwarantowana
Nr barwy w/g Phillips	1.3..3.2-22-157		Min. 120	gwarantowana
Ilość granulek na gram	1.3..3.1-2-007	n/g	35-65	gwarantowana
Postać granulki				
Przebarwienie				
Granulki sklezione				
Podwójne	1.3..3.1-2-004	n		gwarantowana
Potrójne			Max.10	
Granulki sklezione			Max. 5	
4-5-6 lub więcej			Max. 3	
Jakość folii Żele 0,25-0,5 mm Żele 05-1,0 mm	2-06	n/10min	Max 35 Max 10	gwarantowana
Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności*	ISO 527-3	MPa	MD 22 TD 23	informacyjnie
Wytrzymałość na rozzerwanie*	ISO 527-3	MPa	MD 50 TD 42	informacyjnie
Wydłużenie na granicy plastyczności*	ISO 527-3	%	MD 700 TD 850	informacyjnie
Odporność na przebicie*	ISO 527-3	MPa	MD 26 TD 320	informacyjnie
Udarność*	ISO 7765-1	g	120	informacyjnie
Temperatura mięknięcia (VICAT)*	ISO 306	°C	125	informacyjnie
Moduł sprężystości*	ISO 178	MPa	1000	informacyjnie

\* Dane nie powinny być stosowane do specyfikacji, mają charakter informacyjny. Do pomiaru zastosowano próbki wykonane w/g normy ISO 293, badania wykonane w temperaturze pokojowej w/g normy ISO 291.

#### **TVK Polska Sp. z o.o.**

ul. Wąwozowa 23/12  
PL-02-796 Warszawa  
Polska

Telefon: +48-22/648-17-95

Fax: +48-22/648-67-94

[tvkpolska@tvkpolska.pl](mailto:tvkpolska@tvkpolska.pl)

[www.tvkpolska.pl](http://www.tvkpolska.pl)

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

The joint product portfolio of TVK and Slovnaft provide infinite opportunities

MEMBERS OF THE MOL GROUP

