

Together  with a new product portfolio

Polietylen

TIPOLEN FB 243-55

LDPE

Dane techniczne

MFR (2,16kg/190°C)	ISO 1133/B	g/10 min	0,8 (060-0,90)	gwarantowana
Gęstość	ISO 1183-2	g/cm ³	0.922(0.920-0.923)	gwarantowana
Postać granulki				
Podwójne			Max.10	
Potrójne			Max. 5	
Granulki sklejone	1.3.3.1-2-006	n	Max. 3	gwarantowana
4-5-6 lub więcej				
Przebarwienie			0	
Index bieli	1.3.3.2.-1-111		Min. 60	gwarantowana
Ilość granulek	1.3.3.2-1-007	n/g	30-60	gwarantowana
Antyblok	2-16	ppm	700-1000	gwarantowana
Poślizg	2-032	ppm	450-600	gwarantowana
Wytrzymałość na rozerwanie*	ISO 527-3	MPa	MD 25 TD 18	informacyjnie
Wydłużenie na granicy plastyczności*	ISO 527-3	%	MD 230 TD 550	informacyjnie
Temperatura mięknięcia (VICAT)*	ISO 306	°C	96	informacyjnie
Udarność*	ISO 7765-1	g	150	informacyjnie
Twardość Shore D*	ISO 868	-	48	informacyjnie
Zamglenie*	ISO 14 782	%	10,5	informacyjnie

* Dane nie powinny być stosowane do specyfikacji, mają charakter informacyjny. Do pomiaru zastosowano próbki wykonane w/g normy ISO 293, badania wykonane w temperaturze pokojowej w/g normy ISO 291.

TVK Polska Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 23/12

PL-02-796 Warszawa

Polska

Telefon: +48-22/648-17-95

Fax: +48-22/648-67-94

tvkpolska@tvkpolska.pl

www.tvkpolska.pl

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

The joint product portfolio of TVK and Slovnaft provide infinite opportunities

MEMBERS OF THE MOL GROUP

