

Together  with a new product portfolio

# Polietylen

## TIPOLEN FD 243-55

### LDPE

#### Dane techniczne

MFR (2,16kg/190°C)	ISO 1133/B	g/10 min	4 (3,40-4,60)	gwarantowana
Gęstość	ISO 1183-2	g/cm <sup>3</sup>	0.923(0.921-0.925)	gwarantowana
Postać granulki				
Podwójne			Max.10	
Potrójne			Max. 5	
Granulki sklejone	1.3.3.1-2-004	n	Max. 3	gwarantowana
4-5-6 lub więcej				
Przebarwienie			0	
Index bieli	1.3.3.2.-1-111		Min. 60	gwarantowana
Ilość granulek na gram	1.3.3.2-1-007	n/g	30-60	gwarantowana
Antyblok	2-16	ppm	1500-2000	gwarantowana
Poślizg	2-032	ppm	550-700	gwarantowana
Wytrzymałość na rozzerwanie*	ISO 527-3	MPa	MD 20 TD 15	informacyjnie
Wydłużenie na granicy plastyczności*	ISO 527-3	%	MD 250 TD 550	informacyjnie
Temperatura mięknięcia (VICAT)*	ISO 306	°C	92	informacyjnie
Udarność*	ISO 7765-1	g	90	informacyjnie
Twardość Shore D	ISO 868	-	48	informacyjnie
Zamglenie	ISO 14 782	%	10	informacyjnie

\* Dane nie powinny być stosowane do specyfikacji, mają charakter informacyjny. Do pomiaru zastosowano próbki wykonane w/g normy ISO 293, badania wykonane w temperaturze pokojowej w/g normy ISO 291.

#### **TVK Polska Sp. z o.o.**

ul. Wąwozowa 23/12  
PL-02-796 Warszawa  
Polska

Telefon: +48-22/648-17-95

Fax: +48-22/648-67-94

[tvkpolska@tvkpolska.pl](mailto:tvkpolska@tvkpolska.pl)

[www.tvkpolska.pl](http://www.tvkpolska.pl)

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

The joint product portfolio of TVK and Slovnaft provide infinite opportunities

MEMBERS OF THE MOL GROUP

