

TWO COLOURS



ONE DIRECTION

# POLIPROPYLEN

## TIPPLEN H 781 F

### Homopolimer do wytłaczania

#### Dane techniczne

	Metoda testowania	Jednostka	Wartość
MFR (2.16kg/230°C)	ISO 1133	g/10 min	0,7
Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności*	ISO 527-1,2	MPa	34,5
Wydłużenie na granicy plastyczności*	ISO 527-1,2	%	11,5
Moduł sprężystości przy rozciąganiu*	ISO 527	MPa	1400
Moduł elastyczności	ISO 178	MPa	1400
Udarność wg Izoda (z karbem w temp. 23°C)*	ISO 180/1A	kJ/m <sup>2</sup>	10
Temperatura ugięcia (0,46 N/mm <sup>2</sup> )*	ISO 75	°C	104
Twardość wg Rockwella*	ISO 2039/2	Skala R	93

\*Dane nie powinny być stosowane do specyfikacji, mają charakter informacyjny.

#### **TVK Polska Sp. z o.o.**

ul. Wąwozowa 23/12  
PL-02-796 Warszawa  
Polska

Tel.: +48-22-545-70-70

Fax: +48-22-545-70-60

[tvkpolska@tvkpolska.pl](mailto:tvkpolska@tvkpolska.pl)

[www.tvkpolska.pl](http://www.tvkpolska.pl)

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

The joint product portfolio of TVK and Slovnaft Petrochemicals provide infinite opportunities

MEMBERS OF THE MOL GROUP



Slovnaft  
PETROCHEMICALS



TVK