

TWO COLOURS



ONE DIRECTION

## TATREN HT 25 11

### Homopolomer do spunbond-u

#### *Dane techniczne*

WŁAŚCIWOŚĆ	METODA TESTOWANIA	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ
Współczynnik płynięcia (MFR) (2,16 kg/230°C)	ISO 1133	g/10min	25
Naprężenie na granicy plastyczności	ISO 527	MPa	33
Wydłużanie na granicy plastyczności	ISO 527	%	10
Moduł plastyczności	ISO 527	MPa	1550
Moduł sprężystości	ISO 178	MPa	1400
Udarność z karbem wg Izoda (temp. 23°C)	ISO 180/1A	kJ/m <sup>2</sup>	2,5
HDT (0,46 MPa)	ISO 75	°C	103
Twardość wg. Rockwell'a	ISO 2039/2	R-scale	100

Próbki produkowane są za pomocą wtrysku według ISO 1873-2.

\* Dane nie powinny być stosowane do specyfikacji, mają charakter informacyjny.

#### **TVK Polska Sp. z o.o.**

ul. Wąwozowa 23/12  
PL-02-796 Warszawa  
Polska  
Tel.: +48-22-545-70-70  
Fax: +48-22-545-70-60

[slovanft@tvkpolska.pl](mailto:slovanft@tvkpolska.pl)  
[www.tvkpolska.pl](http://www.tvkpolska.pl)

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

The joint product portfolio of TVK and Slovnaft Petrochemicals provide infinite opportunities

MEMBERS OF THE MOL GROUP

